



热缩管 > 单壁 DR 25：热缩管，2:1 收缩比



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 2:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径（最大值): 50.8 mm [2 in]

[所有 单壁 DR 25：热缩管，2:1 收缩比 \(11\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

主体特性

材料系统代码	25
流体类型	制动液, 柴油, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	交联弹性体
灵活性	柔性

尺寸

收缩后内径（最大值)	50.8 mm[2 in]
原始内径（最小值)	101.6 mm[4 in]
热缩管尺寸范围	50.8 – 102 mm[2 – 4 in]

使用环境

收缩温度（最小值)	175 °C
热缩管易燃性类型	阻燃



工组温度范围	-75 – 150 °C
--------	--------------

收缩温度	175 °C
------	--------

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Reel
------	------

其他

产品来源	英国
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了



TE 产品编号122998-000
MWTM-180/60-1000/S(S5)




TE 产品编号CAT-BPTM
母线热缩管高达 24 kV



TE 产品编号CAT-HST-CGPT1
CGPT 2:1 热缩管



TE 产品编号1011-357-1205
DT BACKSHELL 180 12way plug, A key



TE 产品编号CU4602-000
WCSM-90/25-1000/S(S5)



TE 产品编号3-1623930-1
CFR25 5% 1K2



TE 产品编号5225396-1
BNC JACK DUAL CP RG58,A,B,C

文档

产品图纸

DR-25-4-0-SP

英文版本

数据表/目录页

Harness Repair Products Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

DR-25 SLEEVING

英文版本