




热缩管 > RT-3 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 2.5:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径 (最大值): 2.41 mm [.095 in]

[所有 RT-3 热缩管 \(24\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |
| 墙面类型    | 单壁  |

电气特征

|            |       |
|------------|-------|
| 工作电压 (最大值) | .6 kV |
|------------|-------|

主体特性

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 流体类型   | 化学制品/溶剂, 水, 航空用燃料 |
| 主要产品颜色 | 黑色                |
| 收缩率    | 2.5:1             |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃           |
| 灵活性    | 半刚性               |

尺寸

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 恢复的壁厚 (公差)  | .79 mm[.031 in]  |
| 收缩后内径 (最大值) | 2.41 mm[.095 in] |
| 原始内径 (最小值)  | 6.1 mm[.24 in]   |

使用环境

|            |        |
|------------|--------|
| 收缩温度 (最小值) | 110 °C |
| 热缩管易燃性类型   | 阻燃     |



|        |              |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -55 – 135 °C |
|--------|--------------|

|      |        |
|------|--------|
| 收缩温度 | 135 °C |
|------|--------|

操作/应用

|      |                    |
|------|--------------------|
| 机械阻力 | 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体 |
|------|--------------------|

产品供货情况

|      |        |
|------|--------|
| 适用区域 | 亚洲, 美洲 |
|------|--------|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 线轴 |
|------|----|

其他

|         |   |
|---------|---|
| 符合低释气要求 | 否 |
|---------|---|

|      |    |
|------|----|
| 产品来源 | 中国 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
|-------------------|----|

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
|---------------------------------------------------------|-------------|

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
|------|------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | RAYCHEM RT-3



客户还购买了





文档

[RT-3-NO.1-0-SP](#)

英文版本

数据表/目录页

[RT-3 Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Semirigid, Flame-Retardant Polyolefin Heat-Shrinkable Tubing](#)

英文版本

应用规格

英文版本