



热缩管 > 单壁 VPB：热缩管，2:1 收缩比



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **黑色**

收缩率: **2:1**

墙面类型: **单壁**

收缩后内径（最大值): **3.18 mm [.125 in]**

[所有 单壁 VPB：热缩管，2:1 收缩比 \(11\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

主体特性

材料系统代码	30
流体类型	化学制品/溶剂, 无铅汽油, 柴油, 润滑油, 航空用燃料, 解冻液
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	交联含氟聚合物
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	.88 mm[.035 in]
收缩后内径（最大值)	3.18 mm[.125 in]
原始内径（最小值)	6.35 mm[.25 in]
热缩管尺寸范围	3.18 – 6.35 mm[.125 – .25 in]

使用环境

电阻属性	溅湿保护
------	------



收缩温度（最小值）	175 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性
工组温度范围	-55 – 150 °C
收缩温度	175 °C

操作/应用

机械阻力	液体
------	----

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号699689-000
MTC100-JH2-P22




TE 产品编号4-1617758-8
FCB-205-0223M=M83536/2-023M



TE 产品编号1577640-1
TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 14-12 AWG



TE 产品编号236834-000
SO96-2-55-22-90



TE 产品编号328856
WIRE CAP,TFL .052-.056



TE 产品编号699028-000
MTCR-161-04S



TE 产品编号5960042013
TFER-3/8-X-CS-34034

TE 产品编号459335-283-250
ARINC 404 SKT. (283) 283um FERRULE



TE 产品编号5960032024
TFER-1/4-X-CS-34034

文档

数据表/目录页

[raychem-tubing-product-selection-guide](#)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

[Thermofit Viton Polymer Blend Molded Components Flame Resistant, Flexible, Heat-Shrinkable](#)

英文版本