

TFER-3/8-X-STK

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM TFER


TE 内部编号 5960042005

Heat Shrink Tubing, Clear, 3.2:1, Single Wall, Shrinks To 2.44 mm [.096 in], Polytetrafluoroethylene (PTFE), RAYCHEM TFER

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



主要产品颜色: 透明

墙面类型: 单壁

原始内径（最小值）: 9.52 mm [.375 in]

收缩后内径（最大值): 2.44 mm [.096 in]

收缩率: 3.2:1

产品特性

产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 墙面类型    | 单壁  |
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |

电气特征

|           |       |
|-----------|-------|
| 工作电压（最大值） | .6 kV |
|-----------|-------|

主体特性

|        |              |
|--------|--------------|
| 流体类型   | 化学制品/溶剂, 水   |
| 主要产品颜色 | 透明           |
| 收缩率    | 3.2:1        |
| 主要产品材料 | 聚四氟乙烯 (PTFE) |
| 灵活性    | 柔性           |

尺寸

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 产品长度       | 1220 mm[48.031 in]             |
| 恢复的壁厚（公差）  | .25 mm[.01 in]                 |
| 原始内径（最小值）  | 9.52 mm[.375 in]               |
| 收缩后内径（最大值） | 2.44 mm[.096 in]               |
| 热缩管尺寸范围    | 2.44 – 9.52 mm[.096 – .375 in] |

使用环境

|           |        |
|-----------|--------|
| 收缩温度（最小值） | 340 °C |
|-----------|--------|



|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 热缩管易燃性类型 | 阻燃                         |
| 工组温度范围   | -65 – 250 °C[-85 – 482 °F] |
| 收缩温度     | 340 °C                     |

操作/应用

|      |          |
|------|----------|
| 机械阻力 | 机械损害, 液体 |
|------|----------|

产品供货情况

|      |    |
|------|----|
| 适用区域 | 全球 |
|------|----|

其他

|         |     |
|---------|-----|
| 符合低释气要求 | 否   |
| 产品来源    | 爱尔兰 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TFER-3/8-X-STK



Heat Shrink Tubing, Clear, 3.2:1, Single Wall, Shrinks To 2.44 mm [.096 in],  
Polytetrafluoroethylene (PTFE), RAYCHEM TFER



该系列中的其他产品 | RAYCHEM TFER



客户还购买了





文档

产品图纸

TFER-3/8-X-STK

英文版本

数据表/目录页

TFE and TFER Pages from 9-1773447-9

英文版本

Selecting\_Correct\_Tubing\_1216

英文版本

Measuring\_Single\_Wall\_Tubing

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本