



热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **清透**

墙面类型: **单壁**

原始内径（最小值）: 32 mm [1.26 in]

收缩后内径（最大值): 16 mm [.63 in]

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压（最大值）	.6 kV
-----------	-------

主体特性

流体类型	汽油, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	清透
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	.95 mm[.037 in]
恢复的壁厚（公差）	.2 mm[.008 in]
原始内径（最小值）	32 mm[1.26 in]
收缩后内径（最大值）	16 mm[.63 in]
热缩管尺寸范围	16 – 32 mm[.63 – 1.26 in]

使用环境



收缩温度（最小值）	80 °C
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-40 – 135 °C[-40 – 275 °F]
收缩温度	120 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体
------	----------------

产品供货情况

适用区域	亚洲, 欧洲、中东和非洲
------	--------------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU


该系列中的其他产品 | RAYCHEM CGPT



单壁热缩管(346)



橙色热缩管(1)



热缩管(347)



电源电缆管路和附件(8)

客户还购买了



TE 产品编号T4040014031-000
M8.MLE.PNLREAR.3POS.STR PCB

文档

产品图纸

CGPT-32/16-X-SP

英文版本

数据表/目录页

Application Tooling for Raychem Heat Shrink Product

英文版本

cgpt-tubing

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本

CGPT-32/16-X-SP

Heat Shrink Tubing, Clear, 2:1, Single Wall, Shrinks To 16 mm [.63 in], Irradiated
Modified Polyolefin, 32 mm [1.26 in] Expanded Inside, RAYCHEM CGPT

