SST-12-04-RED/226 ✔ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM SST/SST-FR

TE 内部编号 CB5271-000

Red, 3:1, Single Wall Tubing, Shrinks To 3.81 mm [.15 in], Irradiated Modified Polyolefin, 10.16 mm [.4 in] Inner Diameter, RAYCHEM SST /SST-FR

在 TE 官网查看>

热缩管 > SST 热缩管

主要产品颜色: **红色**

墙面类型: **单壁**

原始内径（最小值）: 10.16 mm [.4 in]

收缩后内径（最大值): 3.81 mm [.15 in]

收缩率: 3:1

所有 SST 热缩管 (63)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁

主体特性

流体类型	涡轮燃料, 润滑油, 液压油, 解冻液, 解冻液
主要产品颜色	红色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚（公差）	1.78 mm[.07 in]
产品长度	304.8 mm[12 in]
原始内径（最小值）	10.16 mm[.4 in]
收缩后内径（最大值)	3.81 mm[.15 in]
热缩管尺寸范围	3.81 – 10.16 mm[.15 – .4 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	90 °C
电阻属性	湿度

热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-55 – 110 °C
收缩温度	121 °C

操作/应用

机械阻力	摩擦, 液体, 湿度

产品供货情况

适用区域	全球, 全球

包装特性

封装方法	Box

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STANDA

TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STARDARD

TE 产品编号 955018-000
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN

该系列中的其他产品 | RAYCHEM SST/SST-FR

热缩管(65)

客户还购买了

TE 产品编号CB5340-000
SST-48-07/RED/226/NM

文档

产品图纸

SST-12-04-RED/226

英文版本

数据表/目录页

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

SST and SST-FR Pages from 9-1773447-9

英文版本

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本