



热缩管 > 单壁 RW 200：热缩管，2:1 收缩比



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 2:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径（最大值): 6.35 mm [.25 in ]

所有 单壁 RW 200：热缩管，2:1 收缩比 (12)

### 产品特性

#### 产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |
| 墙面类型    | 单壁  |

#### 主体特性

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 材料系统代码 | 200                |
| 流体类型   | 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料 |
| 主要产品颜色 | 黑色                 |
| 收缩率    | 2:1                |
| 主要产品材料 | 交联含氟聚合物            |
| 灵活性    | 柔性                 |

#### 尺寸

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 恢复的壁厚（标称）  | .89 mm[.035 in]             |
| 收缩后内径（最大值) | 6.35 mm[.25 in]             |
| 原始内径（最小值)  | 12.7 mm[.5 in]              |
| 热缩管尺寸范围    | 6.35 – 12.7 mm[.25 – .5 in] |

#### 使用环境

|           |        |
|-----------|--------|
| 收缩温度（最小值) | 175 °C |
| 热缩管易燃性类型  | 阻燃     |



|        |              |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -40 – 200 °C |
| 收缩温度   | 175 °C       |

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 机械阻力 | 液体 |
|------|----|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 零件 |
|------|----|

其他

|         |    |
|---------|----|
| 符合低释气要求 | 否  |
| 产品来源    | US |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 超出范围 - 不受卤素要求的限制                                                                    |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM RW-200](#)



单壁热缩管(24)



热缩管(24)

客户还购买了



TE 产品编号695052-000  
W-096-03



TE 产品编号0641-1-20233  
CONT PIN



TE 产品编号CB7843-000  
RW-200-1-1/4-0-SP




TE 产品编号695179-000  
B-023-02



TE 产品编号CAT-T3437-H85999A  
HT-SCE High Temperature Sleeves



TE 产品编号695051-000  
W-096-02



TE 产品编号951401-000  
222D211-12-0

文档

[RW-200-1/2-0-SP](#)

英文版本

[数据表/目录页](#)

[1654025\\_Sec3\\_RW-200\\_RW-200E](#)

英文版本

[raychem-tubing-product-selection-guide](#)

英文版本

[Tubing Customer Specification Report](#)

英文版本

[Raychem Fluoroelastomer Tubing Flexible, Fluid Resistant, Heat-Shrinkable](#)

英文版本