

SCT-NO.0-E6-0-50MM

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM SCT


TE 内部编号 EM4493-000

Heat Shrink Tubing, Black, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 1.3 mm [.05 in], Crosslinked Polyolefin, 5.1 mm [.2 in] Expanded Inside, RAYCHEM SCT

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **黑色**

收缩率: **4:1**

墙面类型: **双壁**

收缩后内径 (最大值): **1.3 mm [.05 in]**

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

主体特性

流体类型	制动液, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	黑色
收缩率	4:1
主要产品材料	交联聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	1.4 mm[.055 in]
产品长度	50 mm[1.969 in]
收缩后内径 (最大值)	1.3 mm[.05 in]
原始内径 (最小值)	5.1 mm[.2 in]
热缩管尺寸范围	1.3 – 5.1 mm[.05 – .2 in]

使用环境

电阻属性	浸入保护, 湿度
收缩温度 (最小值)	125 °C



热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-40 – 150 °C
收缩温度	135 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 振动, 摩擦, 机械损害, 液体
------	------------------------

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	中国, 捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件



该系列中的其他产品 | RAYCHEM SCT



客户还购买了





文档

产品图纸

[SCT-NO.0-E8-0-50MM](#)

英文版本

数据表/目录页

[SCT Tubing](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本