



热缩管 > MT FEP 热缩管：单壁



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **透明**

收缩率: 1.61:1

墙面类型: **单壁**

收缩后内径（最大值): 1.91 mm [.075 in]

[所有 MT FEP 热缩管：单壁 \(0\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

主体特性

主要产品颜色	透明
收缩率	1.61:1
主要产品材料	含氟聚合物
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	.25 mm[.01 in]
产品长度	1219 mm[48 in]
收缩后内径（最大值)	1.91 mm[.075 in]
原始内径（最小值)	3.18 mm[.125 in]

使用环境

收缩温度（最小值)	210 °C
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-70 – 190 °C



收缩温度	210 °C
------	--------

操作/应用

机械阻力	液体
------	----

产品供货情况

适用区域	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲
------	------------------

包装特性

封装方法	杆
------	---

其他

产品来源	US
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND A

TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STARDARD

该系列中的其他产品 | RAYCHEM FEP

医用级热缩管(8)

单壁热缩管(8)

热缩管(8)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-HST-RW175-E
RW-175-E 热缩管

TE 产品编号322797
SOLIS R HR 22-16COM 22-18MIL 6

TE 产品编号1676221-1
RN 0805 1K0 0.1% 10PPM CUT LENGTH

TE 产品编号1337803-3
50 OHM COAX N SERIES STR P

TE 产品编号322733
TERMINAL,SOLIS R HR 16-14 1/4

TE 产品编号CAT-R2137-RW200E
单厚壁 RW 200 E：热缩管，2:1 收缩比

TE 产品编号2-1462041-4
IMB03IGR=IM RELAY 140mW 5V

文档

- 数据表/目录页
- MT_FEP Heat Shrink Tubing
- 英文版本
- MT-FEP
- 英文版本

FEP-125-075-010-X-48IN

Heat Shrink Tubing, Clear, 1.61:1, Single Wall, Shrinks To 1.91 mm [.075 in],
Fluoropolymer, 3.18 mm [.125 in] Expanded Inside, RAYCHEM FEP

