



热缩管 > DWP-125 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 3:1

墙面类型: 双壁

收缩后内径 (最大值): 20.32 mm [.8 in]

[所有 DWP-125 热缩管 \(87\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

主体特性

流体类型	水, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	2.5 mm[.1 in]
产品长度	1220 mm[48.031 in]



收缩后内径（最大值）	20.32 mm[.8 in]
原始内径（最小值）	50.8 mm[2 in]

使用环境

电阻属性	湿度
收缩温度（最小值）	80 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-40 – 110 °C
收缩温度	125 °C

操作/应用

机械阻力	机械损害, 液体
------	----------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | RAYCHEM DWP-125




双壁热缩管(86)




热缩管(88)

客户还购买了



TE 产品编号1-1969614-8
18P RCPT VAL-U-LOK V0



TE 产品编号NB17002001
DWP-125-1-0-STK




TE 产品编号2-35112-2
PIDG 12-10 RING 3/8, TAPE



TE 产品编号NB14254001
VERSAFIT-1-0-FSP



TE 产品编号745203-9
09 HDE AP PLUG, LEAD FREE



TE 产品编号CAT-HST-BSTS
BSTS/BSTS-FR 热缩管



TE 产品编号ANT-916-PW-QW
Antenna 1/4 Wave Whip 916MHz
RG174



TE 产品编号41291
250 FASTON, TAB, BR
RG174



文档

产品图纸

DWP-125-2-0-STK

英文版本

数据表/目录页

DWP-125 Pages from 9-1773447-9

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本